




Waxing RPD framework


RPD Lab2

วิเชษฐ จินดาวนิค Vichet Chindavanig

Instruments and materials

- Prefabricated wax pattern (various shape)
- Alcohol lamp, alcohol torch
- Wax spatula, various shapes PKT hand instruments







ชิ้นส่วนขี้ผึ้งรูปลักษณะต่าง ๆ แบบที่ใช้ประกอบเป็นโครงสร้าง

ตำแหน่งบัดกรี (solder)

ส่วนหางตะขอถาวร






เชื่อมแท่งขี้ผึ้งหลัก (main sprue) 3.5 มม. กับ โครงขี้ผึ้ง



แท่งขี้ผึ้งหลักจะรวมกัน และเชื่อมต่อกับกรวยสปรู (sprue former)



ใช้เส้นขี้ผึ้งขนาด 1 มม. เสริมใต้แผ่น
Major connector ซึ่งเป็นเส้นขี้ผึ้งหนา 0.5 มม.
เพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างโลหะ



ทิศและวิธีโค้งของแท่งสปริง
สัมพันธ์กับทิศทางเหวี่ยงหมุนหนีศูนย์กลาง ของ
การเหวี่ยงโลหะชนิดหมุน (centrifuge casting)

Ceramic crucible

- Loss wax technique

Liquid stage: metal



Composition of Remanium® GM 700

C	Si	Mn	Cr	Mo	Co
0.4	0.7	0.7	32.0	5.0	61.0

in percentages

Technical Data Remanium® GM 700

according to DIN Standard No. 13 912

0.2 % Proof stress	740 N/mm ²
Tensile strength	960 N/mm ²
Hardness HV 10	390
Extension	4 %
Modulus of elasticity	225.000 N/mm ²
Specific gravity	8.2 g/cm ³
Liquidus point	1370°C/2498°F
Weight of individual casting ingot circa	6 g

GM 700	1 kg	102-100
--------	------	---------

Model casting Remanium® GM 800

C	Si	Mn	Cr	Mo	Co
0.3	1.0	0.2	30.0	5.0	63.3

in percentages

Technical Data Remanium® GM 800

according to DIN Standard No. 13 912

0.2 % Proof stress	710 N/mm ²
Tensile strength	930 N/mm ²
Hardness HV 10	360
Extension	5 %
Modulus of elasticity	230.000 N/mm ²
Specific gravity	8.2 g/cm ³
Liquidus point	1410°C/2570°F
Weight of individual casting ingot circa	6 g

GM 800	1 kg	102-200
--------	------	---------

ส่วนผสม และสมบัติทางฟิสิกส์ของโลหะเจือที่ใช้ทำ
โครงสร้าง ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ และสะพานฟัน



Composition of Remanium® GM 380

C	Si	Mn	Cr	Mo	Co
0.6	0.6	0.5	29.0	4.5	64.6


in percentages

Technical Data Remanium® GM 380

according to DIN Standard No. 13 912

0.2 % Proof stress	640 N/mm ²
Tensile strength	900 N/mm ²
Hardness HV 10	420
Extension	4.5 %
Modulus of elasticity	225.000 N/mm ²
Specific gravity	8.2 g/cm ³
Liquidus point	1370°C/2498°F
Weight of individual casting ingot circa	6 g

ส่วนผสม และสมบัติทางฟิสิกส์ของโลหะเจือที่ใช้ทำ
โครงสร้างฟันปลอมบางส่วนถอดได้ และสะพานฟัน



ลักษณะเชื่อมส่วนหางตะขอหวด กับโครงโลหะ
ที่ใช้อะคริลิกชนิดบ่มแข็งเองได้ ที่มวลอะคริลิกมากเกินไป



แสดงฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชิ้นบนที่ใช้มานานกว่า 10 ปี
ซึ่งฟันอะคริลิก สึกจากการใช้งานเห็นได้ชัดเจน

ข้อคิด

- เส้นจีฟี่งกลมขนาด 1 มม. ที่วางใต้ แผ่นคาตเพดาน
แบบๆ มีวัตถุประสงค์ใด
- สันขอบที่เรียกว่า เส้นจบด้านนอก (external
finish line) ที่มีลักษณะคมฉาก ให้ประโยชน์ใดต่อ
ชิ้นพื้นปลอมถอดได้
- มีวิธีใดที่ทำให้ปลายตะขอจีฟี่งแนบกับชิ้นหล่อ